

## Sonstige

	Dichte kg/m3	Wärmeleit- fähigkeit W/mK	Quelle	Datenqualität	Funktionale Einheit	global warming GWP(100) kg CO2 eq.	acidification kg SO2 eq.	PEI nicht erneuerbar MJ	GWP ohne Speicherung kg CO2 eq.
Bahntransport			IBO intern	IBO intern	tkm	0,04	0,00023	0,74	0,039
Chemikalien anorganisch			IBO intern	IBO intern	kg	1,67	0,01190	24,00	1,670
Chemikalien organisch			IBO intern	IBO intern	kg	1,71	0,00909	67,20	1,710
Diesel in building equipment			IBO intern	IBO intern	MJ	0,09	0,00197	1,37	0,090
Dispersionkleber lösemittelarm (<5%)			IBO intern	IBO intern	kg	1,18	0,00608	34,70	1,180
Dispersionkleber lösemittelfrei			IBO intern	IBO intern	kg	1,14	0,00587	33,50	1,140
Dispersionskleber			IBO intern	IBO intern	kg	1,24	0,00691	42,60	1,240
Distanzbodenhalter			IBO intern	IBO intern	kg	1,07	0,00618	23,10	1,070
Distanzbodenhalter (80mm)			IBO intern	IBO intern	kg	3,00	0,01610	53,20	3,000
Distanzbodenhalter (200mm)			IBO intern	IBO intern	kg	2,62	0,01450	48,00	2,620
Distanzbodenhalter (60mm)			IBO intern	IBO intern	kg	3,08	0,01650	54,80	3,080
Federschiene	7500		IBO intern	IBO intern	kg	1,69	0,01050	34,40	1,690
Frachter Binnen			IBO intern	IBO intern	tkm	0,05	0,00034	0,64	0,045
Frachter Ozean			IBO intern	IBO intern	tkm	0,01	0,00024	0,17	0,011
Fugenband			IBO intern	IBO intern	kg	0,60	0,00949	13,80	0,595
Gummi	1200	0,170	IBO intern	IBO intern	kg	3,32	0,01950	113,00	3,320
Karton			IBO intern	IBO intern	kg	-1,06	0,00729	14,40	2,098
Kerosin			IBO intern	IBO intern	kg	0,45	0,00577	53,60	0,449
Klebstoff lösemittelhaltig (>30%)			IBO intern	IBO intern	kg	1,24	0,00691	42,60	1,240
Kleinlaster <3,5t			IBO intern	IBO intern	tkm	1,11	0,00567	19,00	1,110
LKW-Transport 16t			IBO intern	IBO intern	tkm	0,32	0,00175	5,04	0,315
LKW-Transport 28t			IBO intern	IBO intern	tkm	0,16	0,00096	2,56	0,158
Paper			IBO intern	IBO intern	kg	-0,98	0,00653	15,10	2,494
Pflanzensubstrat	500	0,700	IBO intern	IBO intern	kg	0,02	0,00009	0,33	0,021
Plexiglas	1180	0,190	IBO intern	IBO intern	kg	7,48	0,05250	140,00	7,480
Polyamid			IBO intern	IBO intern	kg	8,70	0,03710	123,00	8,700
Polyisobutylene			IBO intern	IBO intern	kg	1,28	0,01040	66,10	1,280
Polypropylen	910	0,220	IBO intern	IBO intern	kg	1,99	0,02030	76,90	1,990
Polyurethan Kleber			IBO intern	IBO intern	kg	2,03	0,01150	58,70	2,030
Pulverlack			IBO intern	IBO intern	kg	5,55	0,01990	108,00	5,550
PVC high impact			IBO intern	IBO intern	kg	3,90	0,02640	86,50	3,900
Verpackungsfolie			IBO intern	IBO intern	kg	2,54	0,01740	91,45	2,540